

STRUKTUR

Flaxy

# FANNY 6

 **pichler**

FLAXY, DER LEINENKLASSIKER

## QUALITÄT

Tischdecken in der bewährten FLAXY-Qualität mit moderner Leinenstruktur passen in stilvolle Restaurants genauso wie auf gemütliche Terrassen. Sie sind unempfindlich und bleiben aufgelegt lange frisch und gepflegt. Das Vollzwirngewebe mit 25 % Leinenanteil, 40 % Baumwolle und 35 % Modal garantiert ein Optimum an Aussehen, Pflegeleichtigkeit und Lebensdauer. Die Haltbarkeit des Flachzierstichs der Decke FANNY-6, harmonisch abgestimmt auf die Farben von FLAXY, hat sich bei den hohen Anforderungen in der Gastronomie besonders bewährt.

## EIGENSCHAFTEN

- FLAXY-Tischdecken behalten ein gepflegtes Aussehen auch noch nach vielen Wäschen. Sie sind schnell trocken, leicht zu bügeln und im Nu wieder auf dem Tisch.
- FANNY6 ist sehr strapazierfähig, formstabil und langlebig.
- Sondergrößen und -formen sind bis 170 bzw. 260 cm Breite oder rund möglich.
- Auch ohne Zierstich als **FLAXY-D** erhältlich.


### TECHNISCHE BESCHREIBUNG

MATERIALZUSAMMENSETZUNG NACH TKG	Kette und Schuss gezwirnt aus 40 % Baumwolle, 35 % Modal, 25 % Leinen (Garne in eigener Spezialmischung)
GEWICHT	ca. 275 g/qm (abhängig von Grundfarbe)
AUSRÜSTUNG	stückgefärbt, laufend geprüfte Spezialvernetzung
EINLAUF	ca. 4 – 5 %
LICHTECHTHEIT	4 – 5 (nach DIN EN ISO 105 – B 02)
HYPOCHLORIT-BLEICHECHTHEIT	nicht chloren
WASCHECHTHEIT	4 – 5 (DIN EN ISO 105 C 06)

Technische Änderungen vorbehalten

### BEHANDLUNGSHINWEISE

- Buntwaschmittel ohne optische Aufheller erhalten die Brillanz der Farben.
- Decken aus FLAXY sind strapazierfähig. Eine lange Haltbarkeit wird erzielt, wenn die Decken vor dem ersten Gebrauch gewaschen werden.
- Bei nicht ganz voller Waschmaschinenbeladung wird das Gewebe weit weniger stark beansprucht. Dies erhöht die Lebensdauer und hilft, Knitterfalten zu vermeiden.
- Decken aus Naturfasern feucht bügeln. Sie werden dann besser glatt.
- Verwenden Sie unter diesen hochwertigen Decken immer eine schützende Tischauflage.
- Intensive Witterungseinflüsse nehmen Einfluss auf die Farbe.




FLAXY-D  
schmal gesäumt




PE – perle



AB – alabaster



SG – strohgelb



SC – schilf



AR – altrosa




BG – burgund




TC – terracotta




MO – moos



BL – blau



DE – delft



NV – navy